



FABRIC
WASHING

Osmafin Aquablock Free

Vandimprægnering af personbeklædning

BESKRIVELSE

- ✓ Osmafin-produktserien omfatter belægninger af højeste kvalitet, der indeholder midler til tekstilbehandling.
- ✓ Osmafin-produkterne er beregnet til at blive doseret i skyllefasen eller sidste skylning og er yderst omkostningseffektive på grund af deres høje udmattelsesrate til forskellige tekstilkvaliteter.
- ✓ Opnår flere egenskaber, lige fra fremragende vand- og olieafvisning (Osmafin Aquablock Free & Triple) til stivelse af tekstilerne (Osmafin Appretex, Gold & Silver).

EGENSKABER

- Fremragende vandtætningseffekt.
- Under behandlingen dannes en polymerfilm, der letter fjernelse af pletter i den næste vask.
- Pletter ikke på farvede tekstiler.
- Ingen aflejringer i strygeruller.
- En tørretemperatur fra kun 60 °C er nødvendig for at starte polymeriseringen.
- Til vandtætning af medicinske mikropolyestertekstiler, førstehjælpsbeskyttelsestøj og generel vandtætning af syntetiske fibre.

BRUGSVEJLEDNING

Anbefalet dosering: 20-45 g/kg tørt tekstil.

Dosér i den sidste skylning i henhold til den validerede vaskeproces.

Brug kun blødt vand.

Optimale resultater opnås under syrebehandling (pH 4-5) efterfulgt af en tørrecyklus ved mindst 60 °C.

Imprægnering kan også udføres ved lave temperatur under tørringen.

SAMMENSETNING I HENHOLD TIL EF-DIREKTIV

Ingen.

FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

- Densitet (20 °C): 1.0 g/ml
- pH-værdi (1%): ca. 4.5

LOVGIVNING

Indeholder ikke fosfater, NTA og EDTA.
Indeholder ikke PFOA og PFOS.
COD-værdi: 142,419 mg/kg.
Indeholder ikke fluorcarbonforbindelser.

SIKKERHED OG TRANSPORT

Ikke skadelig.

Opfylder europæiske direktiver om klassificering, emballering og mærkning af farlige kemiske stoffer og præparater.

OPBEVARING

Bruges ved temperaturer over 5°C. Opbevares ved temperaturer over 0°C.

EMBALLAGE

Dunk	20 kg
Fad	200 kg
IBC	1000 kg

ANSVAR

Forslagene og dataene i denne bulletin er baseret på oplysninger, vi mener er pålidelige. De tilbydes i god tro, men uden garanti, da betingelser og metoder til brug af vores produkter er uden for vores kontrol. Vi anbefaler, at den potentielle bruger bestemmer egnetheden af vores produkter på forsøgsbasis, før de vedtages i en virkelighedssituation. Kontakt vores tekniske repræsentanter for mere information.

